

Закрытое акционерное общество «Щелковская шелкоткацкая фабрика»

141109 Московская область, г. Щелково, ул.Талсинская, д. 60

Тел. (496)562-82-09, (496)562-83-44

E-mail: shtf1@yandex.ru, www.shtf.su

Фильтровальные ткани

Ткани технические вырабатываются из полиамидных и полиэфирных нитей.

Артикул ткани	Основа		Уток		Ширина ткани, см	Поверх- ностная плотность г/м ² , не более	Переплетение
	Разрывная нагрузка полоски ткани размером (50x200) мм, кгс/Н, не менее	Удлинение при разрыве полоски ткани размером (50x200) мм, %, не менее	Разрывная нагрузка полоски ткани размером (50x200) мм, кгс/Н, не менее	Удлинение при разрыве полоски ткани размером (50x200) мм, %, не менее			
56007 готовая	190/1864	22	190/1864	22	101±3	180	саржа
56007 Кр ВО	200/1962	22	180/1766	22	98±3	192	саржа
84361 сур.	45/441	25	41/402	25	92±2	44	саржа или полотно
84361 отв.	42/412	22	36/353	22	90±3	47	саржа или полотно
84314	75/735	30	70/686	25	104±2	100	полотно
84316 Кр (прорезиненная)	400/3920	36	295/2891	29	94±2	378	рогожка
	Водопоглощение не более 15% (ф.-13,7%)						
84316 Кр (с пропиткой)	195/1911	28	130/1274	24	99±2	268	рогожка
	Водопоглощение не более 28% (ф.-27%)						
56039 Кр	45/441	47-56	30/294	24-27	100±2	300	полотно
84241П	117/1150	22	107/1050	22	105±2	118	саржа
84253 П	132/1294	28	119/1166	28	89±2	116	саржа
84241 отв.	117 / 1150	22	107 / 1050	22	105±2	116	саржа
84241 П	117 / 1150	22	107 / 1050	22	105±2	118	саржа
84241 КрП	117 / 1150	22	107 / 1050	22	105±2	125	саржа

Примечание: «ВО»- водоотталкивающая пропитка; «гот.» -готовая ; «Кр»-крашенная; «отв.» - отварная,

«П»-отваренная, пропитанная противожигаемой пропиткой, «КрП» - отваренная, крашенная, пропитанная противожигаемой пропиткой.